

FICHA TÉCNICA

ESTUCO PLASTICO

**EXTERIORES
BUILD CO**

**RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y
A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA**



SPI
DEMOCORP



www.spivenezuela.com

J-307000597



ESTUCO PLÁSTICO

EXTERIORES BUILDCO

RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y
A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA

BUILDCO ESTUCO PLÁSTICO

Es una masilla acrílica de textura fina desarrollada para dar acabado a las placas de fibrocemento tanto en interiores como en exteriores y fachadas, antes de proteger con pinturas decorativas o texturizadas. También se recomienda para dar acabados perfectos a fachadas, para sellar fisuras y resanar grietas e imperfecciones en mampostería tanto en interiores como en exteriores.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

1. Es un producto resistente a la intemperie, al agua y a los cambios de temperatura
2. Ofrece excelente adherencia
3. Rápido secado
4. Fácil lijado
5. Listo para usar, no requiere ser mezclado con otros productos
6. Puede usarse en ambientes interiores y exteriores

APLICACIÓN PARA ACABADO EN PLACAS

- Mezcle BUILDCO ESTUCO PLÁSTICO en su envase original con una espátula limpia hasta obtener una consistencia uniforme.
- La superficie de aplicación debe estar entre unos 15°C a 30°C. No se debe utilizar si se prevén lluvias durante las 4 horas siguientes a la aplicación.
- Aplique dos a tres capas de producto. La primera capa es para nivelar y dar soporte a las capas posteriores. Una vez seca la primera capa de aplicación, aplique la segunda en sentido contrario a la primera, corrigiendo imperfecciones, generando un acabado parejo.
- La última capa puede ser aplicada ligeramente diluida para así lograr un acabado suavizado. Luego de que seque la última aplicación puede lijarse con una hoja de lija grano 180 o superior, buscando perfeccionar el acabado.

APLICACIÓN PARA REPARACIÓN DE GRIETAS (de hasta 1 cm de ancho y 5 mm de profundidad)

- Aplique BUILDCO ESTUCO PLÁSTICO a lo largo de la grieta y presione con la espátula para lograr un relleno de buena compactación.
- De ser necesario aplique manos adicionales hasta llenar completamente la grieta.
- Para grietas de mayor profundidad se recomienda sea tratada previamente con espuma de polietileno antes de aplicar la primera mano de estuco.

SPI
DEMOCORP



Escanea el código QR para disfrutar
de más información





**ESTUCO
PLASTICO**

**EXTERIORES
BUILDCO**

RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y
A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA

RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente de 7m² por galón de producto. El consumo real depende del estado de la superficie de aplicación, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

PRESENTACIONES

- Paila de 4 Galones (15.141 litros)
- Cónico de 1 Galón (3.785 litros)
- Cónico de 1/4 Galón (946 ml)

INGREDIENTES

Carbonato de Calcio, Espesante Celulosico, Resina Estireno Acrílica, Agentes Reológicos, Biocidas.

CARACTERISTICAS

Consistencia: Cremosa

Color: Blanco

PH: 8 a 9.5

Densidad en fresco: 1.9 g/cm³

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el Contacto del producto con la piel y los ojos. No ingiera. Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas. Este producto no es inflamable. Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas y/o según la legislación vigente. El empaque del producto es un residuo reciclable. Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

SPI
DEMOCORP



Escanea el código QR para disfrutar
de más información

